



# Acrílico Fosco Standard

## DESCRIÇÃO

Tinta Acrílica Fosca a base de água com baixo odor, boa resistência a abrasão, especialmente desenvolvido para a pintura de tetos e paredes em grandes obras tais como: grandes edifícios residenciais, edifícios comerciais, edifícios industriais, viadutos e etc.

## PROPRIEDADES

Aspecto Fosco	Anti amarelamento
Excelente Cobertura	Excelente rendimento
Anti respingo	Rápida secagem
Baixo Odor	

## REGULAMENTAÇÃO

Conforme norma ABNT NBR 11702 de 04/92 do tipo 4.2.5  
Conforme norma ABNT NBR 15079 do tipo STANDARD

## CARACTERÍSTICAS

<b>Cores:</b> Branco e Conforme Catálogo de Sistema Tintométrico	<b>Densidade:</b> 1,28 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,15
<b>Pigmentos:</b> Dióxido de Titânio	<b>Taxa de C.O.V.:</b> 20 – 30g/litro
<b>Solventes:</b> Água	<b>Viscosidade:</b> 115 KU +/- 10
<b>Validade:</b> 2 anos em embalagem fechada	<b>Sólidos por Peso:</b> 42% +/- 5
<b>Condicionamento:</b> 18 litros	<b>Ph:</b> 8,50 – 9,50

## INFORMAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

<b>Diluição:</b> 10-30% com água limpa	<b>Material de Aplicação:</b> Rolo de lã de pêlo baixo
<b>Rendimento:</b> 10-15m <sup>2</sup> /litro/demão	<b>Limpeza de Equipamentos:</b> Água corrente
<b>Secagem:</b> 4 Horas entre demãos	<b>Precaução:</b> Homogeneizar antes e durante a aplicação
<b>Cura Total da película:</b> 30 dias	<b>Ligante:</b> Resina Acrílica

## SEGURANÇA

Buscar referências na embalagem e na Ficha de Segurança de Produtos Químicos FISPQ, disponível no site [www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br). A FISPQ encontra-se em conformidade com a legislação em vigor.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar firme, limpo, seco e sem poeira gordura ou graxa. Se existirem traços de fungos e ou bolor na superfície efetuar lavagem sobre esfregaço ou alta pressão com Formula Fungifluid.

### SUPERFÍCIES NOVAS

Raspar e ou escovar a superfície para eliminar partículas soltas.

Em superfície de reboco, deve-se aguardar a cura do mesmo (30 dias) e em seguida aplicar Selador Acrílico e ou Massa Acrílica como base.

Em superfície de concreto ou gesso é necessária a aplicação de uma demão de Fundo Preparador de Paredes como base.

Aplicar como acabamento de 2 a 4 demãos de Ela Acrílico Standard Fosco. Dependendo do estado do substrato e ou da cor escolhida, um maior número de demãos pode ser necessário.

## REPINTURAS

Elimine mofo, bolor, gordura ou graxa com Formula Fungifluid seguindo as instruções da embalagem.

Elimine o brilho da pintura anterior através do lixamento.

Eliminar partes soltas e ou pó utilizando uma espátula e uma vassoura.

Em paredes com calcinação, cal, farinhamento, ou eflorescência, recomendamos aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes como base.

Aplicar como acabamento de 2 a 4 demãos de Ela Acrílico Standard Fosco. Dependendo do estado do substrato e ou da cor escolhida, um maior número de demãos pode ser necessário.

## PRODUTO e REVISÃO

Elan Acrílico Standard Fosco – 01/12/2009

## Informações Gerais

Esta ficha técnica substitui e anula as fichas técnicas anteriores deste mesmo produto. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Itemp-Somefor Brasil, sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limite do Código de Defesa do Consumidor.



**Itemp-Somefor Indústria e Comércio de Tintas Ltda.**  
Rua José Pinelli, 1-527 - Distrito Industrial II – Bauru – SP - Brasil  
Fone: 55 14 3281-1366  
[www.tintasmaestria.com.br](http://www.tintasmaestria.com.br)

